



BL
C501

有机硅
流平剂

产品简介

大幅度降低表面张力的有机硅助剂

化学成份

聚酯改性聚二甲基硅氧烷溶液

特性优点

1. 降低体系表面张力，改善流动流平；
2. 增加漆膜表面滑爽度光泽，抗刮损；
3. 对底材润湿优良，防止缩孔、鱼眼；
4. 耐热性优异，可耐230℃；
5. 不稳泡，相容好，可重涂。

推荐使用

1. 溶剂型体系中表现优异；
2. 无溶剂体系中表现良好。

推荐用量

总配方	0.05-0.5%
油性溶剂体系	0.05-0.3%
无溶剂体系	0.1-0.5%

技术数据

有效成份：	25%
密度（20℃）：	0.91
闪点（℃）：	25
外观：	淡黄至无色透明液体

加工指导

1. 可以在生产任何阶段加入；
2. 注意用量一般不宜超过0.1%，膜厚不超过12um；
3. 用量较大时，需事先确认稳泡性，重涂性，缩孔倾向。

储存运输

1. 阴凉干燥通风，60℃以下，不得接近火种；
2. 密封容器中保质期为二年。

包装

25公斤或200公斤包装桶。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。但因为各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，我们不能为所有情况作担保。

江苏布威伦环保科技有限公司
JIANGSU BRILN EPT CO., LTD.

地址：江苏省常州市新北区

Xinbei District Changzhou Jiangsu

Tel: 0519-81884271 Fax: 0519-85788271