



产品简介

有机硅树脂

化学成份

有机硅树脂

特性优点

1. 耐候性优异，化学品稳定性佳；
2. 耐高低温、憎水防潮性好；
3. 电气绝缘性能好，耐电弧电晕；
4. 清漆硬度大于或等于1H。

推荐使用

1. 耐高温涂料，可耐400-600度；
2. 特种涂料；
3. H级绝缘涂料。

技术数据

固含量：	50±2%
粘度（T4，25℃）：	25-46
酸值（mgKOH/g）：	≤5
外观：	淡黄透明粘稠液体

加工指导

1. 无特殊要求；
2. 固化温度：200-210×60M。

储存运输

1. 阴凉干燥通风，0-40℃保存；
2. 密封容器中保质期为一年。

包装

200公斤或25KG包装。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。但因为各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，我们不能为所有情况作担保。

江苏布威伦环保科技有限公司

JIANGSU BRILN EPT CO., LTD.

地址：江苏省常州市新北区

Xinbei District Changzhou Jiangsu

Tel: 0519-81884271 Fax: 0519-85788271