



BL
D157B

单磺酸
催化剂

产品简介

聚合物封闭的，高温烤漆用催化剂

化学成份

二壬基萘磺酸

特性优点

1. 适用于高温条件；
2. 优异的抗潮湿性；
3. 耐水性、耐盐雾性优异；
4. 耐洗涤性优良；
5. 解决了厚膜起泡爆孔问题。

推荐使用

1. 卷材涂料
2. 罐听涂料
3. 家电涂料
4. 一般工业涂料
5. 静电喷涂涂料

技术数据

| | |
|-------------|---------|
| 活性物含量 (%) : | 25 |
| 比重: | 0.96 |
| PH值: | 6.5-7.5 |
| 溶剂: | NBA/BCS |
| 外观: | 清澈深棕色液体 |

溶解性

1. 芳香族和脂肪族碳氢化合物中溶解性优异；
2. 溶解于醇类，乙二醇醚类和酮类；
3. 不溶于水。

加工指导

最低固化温度：150°C。

储存运输

阴凉干燥处，密封容器储藏18个月。

包装

25公斤或180公斤包装桶。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。但因为各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，我们不能为所有情况作担保。

江苏布威伦环保科技有限公司
JIANGSU BRILN EPT CO., LTD.
地址：江苏省常州市新北区
Xinbei District Changzhou Jiangsu