



BL
R705

液体改性树脂

产品简介

液体改性树脂

特性优点

1. 性能及状态稳定
2. 耐高温性能极好，约耐650度高温
3. 可单独用可混拼用
4. 增强漆膜柔韧度

推荐使用

1. 彩色烧烤型磁漆
2. 装饰型面漆

技术数据

固含量：	50±2%
粘度（cP, 25℃）：	120
闪点（闭杯，℃）：	28
溶剂：	二甲苯
比重：	1.02

储存运输

1. 存放于阴凉干燥通风和室内，不得接近火种。
2. 密封容器中保质期为三年。

包装

5公斤或25公斤包装。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。但因为各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，我们不能为所有情况作担保。

江苏布威伦环保科技有限公司

JIANGSU BRILN EPT CO., LTD.

地址：江苏省常州市新北区

Xinbei District Changzhou Jiangsu

Tel: 0519-81884271 Fax: 0519-85788271