



产品简介

第V代通用型水性环氧固化剂

化学成份

自乳化非离子型改性胺

特性优点

1. 低温固化性，表干快（可 $\leq 30\text{min}$ ）；
2. 硬度上升快（24h内可达2H）；
3. 优良的抗化学品及耐盐雾性能；
4. 优异的附着力柔韧性，良好相容性；
5. 优异的耐磨、耐擦洗及防霉性能。

推荐使用

用于需快速实干的水性环氧涂料类：

1. 木器封闭底漆；
2. 防腐涂料；
3. 混凝土防护涂料等等。

技术数据

活性成份：	58 \pm 2%
比重：	0.98 \pm 0.05
胺值(mg KOH/g)：	190 \pm 25
粘度(mPas/25 $^{\circ}$ C)：	6000 \pm 2000
活泼氢当量(g/mol)：	239
色泽(加氏)：	<5

加工指导

1. 可以参与研磨，但研磨温度需严格控制，控制在40 $^{\circ}$ C以下。
2. 可耐-10 $^{\circ}$ C的生产使用和储存。

储存运输

1. 阴凉干燥通风保存；
2. 密封容器中保质期为二年。

包装

50或200公斤等包装桶。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。但因为各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，我们不能为所有情况作担保。

江苏布威伦环保科技有限公司

JIANGSU BRILN EPT CO., LTD.

地址：江苏省常州市新北区

Xinbei District Changzhou Jiangsu

Tel: 0519-81884271 Fax: 0519-85788271