



产品简介

专用胺中和的封闭磷酸催化剂

化学成份

对甲苯磺酸

特性优点

1. 和005相似；
2. 比005具有更高的电阻率；
3. 比005具有更好的酮溶性，更低的导电率。

推荐使用

1. 静电喷涂涂料
2. 一般工业涂料
3. 汽车面漆
4. 线圈涂层

推荐用量

一般对树脂固含量： 0.5-2%

技术数据

活性物含量 (%) :	25
PH值:	6-7.5
比重:	0.95
颜色:	≤1
溶剂:	甲醇/异丙醇
外观:	透明液体

溶解性

1. 溶解于醇类、乙二醇醚、酯、酮、二醇和芳烃类，不溶于水和脂肪烃。

加工指导

1. 最低固化温度：80°C；
2. 搅拌下或者用酒精预稀释后加入。

储存运输

1. 存放阴凉干燥处，密封容器储藏；
2. 保质期24个月。

包装

25公斤或180公斤包装桶。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。但因为各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，我们不能为所有情况作担保。

江苏布威伦环保科技有限公司
JIANGSU BRILN EPT CO., LTD.
地址：江苏省常州市新北区
Xinbei District Changzhou Jiangsu