



BL
D123B

单磺酸
催化剂

产品简介

缓慢释放的胺中和的，高温烤漆用催化剂

化学成份

二壬基萘磺酸

特性优点

1. 适用于高温条件；
2. 在芳香族和脂肪族碳氢化合物中溶解性优异。

推荐使用

1. 卷材涂料
2. 罐听涂料
3. 家电涂料
4. 一般工业涂料
5. 静电喷涂涂料

技术数据

活性物含量 (%) :	21
PH值:	6.5-7.5
比重:	0.89
溶剂:	二甲苯
外观:	清澈深棕色液体

溶解性

1. 芳香族和脂肪族碳氢化合物中溶解性优异；
2. 溶解于醇类，乙二醇醚类和酮类；
3. 不溶于水。

加工指导

最低固化温度：150°C。

储存运输

- 1、存放阴凉干燥处，密封容器储藏。
- 2、保质期二年

包装

25公斤或180公斤包装桶。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。但因为各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，我们不能为所有情况作担保。

江苏布威伦环保科技有限公司

JIANGSU BRILN EPT CO.,LTD.

地址：江苏省常州市新北区

Xinbei District Changzhou Jiangsu