



产品简介

未封闭二壬基萘磺酸催化剂

化学成份

二壬基萘磺酸

特性优点

1. 优异的附着力、耐水性；
2. 耐高温烘烤；
3. 优良的流动性流平性；
4. 与颜料不互相作用。

推荐使用

1. 一般工业漆体系；
2. 卷材、罐听、家电涂料；
3. 金属装饰涂料、静电喷涂涂料；
4. 印刷油墨、电泳涂料。

推荐用量

树脂固体的0.5-2.0%。

技术数据

有效成份：	50±2%
溶剂：	BCS
酸值：	65
比重：	0.94
外观：	深棕色液体

加工指导

最低固化温度125℃，后段添加。

储存运输

1. 阴凉干燥通风，60℃以下，不得接近火种；
2. 密封容器中保质期为二年。

包装

25公斤或200KG包装。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。但因为各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，我们不能为所有情况作担保。

江苏布威伦环保科技有限公司

JIANGSU BRILN EPT CO., LTD.

地址：江苏省常州市新北区

Xinbei District Changzhou Jiangsu

Tel: 0519-81884271 Fax: 0519-85788271