



BL
E001

附着力
促进剂

产品简介

不含硅氧烷的附着力促进剂

化学成份

聚酯型高分子聚合物

特性优点

1. 对难附着的非铁金属表面附着优异；
2. 不影响涂料的储存稳定性；
3. 增进涂膜的延展拉伸与耐冲击性能；
4. 耐高温急速烘烤，不影响涂膜耐候。

推荐使用

1. 用于与非铁金属直接接触的涂料；
2. 用于烤漆体系；
3. 卷材涂料、工业涂料、罐听涂料等。

推荐用量

涂料总量的1.5-2.5%。

技术数据

活性成份：	80±2%
溶剂：	异丙醇
比重：	1.1
酸值：	60-80
外观：	透明无色液体

加工指导

1. 在生产前后段加入均可；
2. 用于水性涂料中，需先用胺中和。

储存运输

1. 阴凉干燥通风，60℃以下，不得接近火种；
2. 密封容器中保质期为二年。

包装

25公斤包装桶或200公斤大包装桶。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。但因为各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，我们不能为所有情况作担保。

江苏布威伦环保科技有限公司

JIANGSU BRILN EPT CO., LTD.

地址：江苏省常州市新北区

Xinbei District Changzhou Jiangsu

Tel: 0519-81884271 Fax: 0519-85788271