



## 产品简介

触变型苯丙乳液

## 化学成份

苯丙共聚乳液

## 特性优点

1. 铝粉排列效果优异；
2. 粘度适中、粒径较小；
3. 耐水性、耐擦洗、展色性好；
4. 稀释稳定性、机械稳定性好。

## 推荐使用

1. 水性铝粉烤漆；
2. 水性双组份铝粉烤漆。

## 技术数据

固含量：	23±2%
PH值：	6-7
粘度（mPa. s, 25℃）：	≤200
外观：	乳液

## 加工指导

1. 不可参与研磨；
2. 生产时不可转速太快，一般控制在600转以下。

## 储存运输

1. 阴凉干燥通风，5-30℃保存；
2. 密封容器中保质期为半年。

## 包装

50公斤或160公斤包装桶。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。但因为各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，我们不能为所有情况作担保。

江苏布威伦环保科技有限公司

JIANGSU BRILN EPT CO., LTD.

地址：江苏省常州市新北区

Xinbei District Changzhou Jiangsu

Tel: 0519-81884271 Fax: 0519-85788271