



## 产品简介

羟基丙烯酸改性氯化聚丙烯乳液

## 化学成份

丙烯酸改性氯化聚丙烯

## 特性优点

1. PP基材良好的附着力；
2. 更高的硬度，耐磨性；
3. 良好的耐水与涂层配套性；
4. 良好的制漆稳定性。

## 推荐使用

PP塑料底漆或者底面合一树脂

## 技术数据

固含量：	42±1%
粘度（mPa. s, 25°C）：	100-2000
羟基含量（对固体）：	1.5%
PH值（1:4去离子水）：	7-9
外观：	乳白色流体

## 加工指导

1. 制漆配方和工艺与丙烯酸乳液近似；
2. 配合水性固化剂实现更好的性能；
3. 80-90°C烘烤15-30min效果最好。

## 储存运输

1. 阴凉干燥通风，0-35°C保存；
2. 密封容器中保质期为半年。

## 包装

50或200公斤等包装桶。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。但因为各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，我们不能为所有情况作担保。

江苏布威伦环保科技有限公司

JIANGSU BRILN EPT CO., LTD.

地址：江苏省常州市新北区

Xinbei District Changzhou Jiangsu

Tel: 0519-81884271 Fax: 0519-85788271